

Sebtapasz Vízlepergető



Salvequick
Aqua Resist



Matopat
Plaster Universal



Hansaplast
Universal
vattenavvisande



Master Aid
Forte Elastic



Mivolis
Wasser-abweisend



Altapharma
Water Resistant



Hartmann
Cosmos Universal



Nexcare
Breathable
Universal

Gyártó		Orkla Care	Torunskie Zakalady	Beiersdorf	Pietrasanta Pharma	CMC	Pharmplast	Paul Hartmann	3M
MÉRÉSI ÉRTÉKEK TECHNIKAI MÉRÉSEKBŐL									
A kompressz felszívóképessége az átszivárgás előtt (technikai)	ml	0,22	0,23	0,20	0,47	0,21	0,17	0,18	0,25
Húzószilárdság száraz felületen (technikai)	N/cm	3,8	1,5	5,7	2,4	2,5	3,1	5,5	1,8
Húzószilárdság nedves felületen (technikai)	N/cm	1,8	1,6	2,3	-	3,4	0,2	1,9	-
A sebtapasz légáteresztő képessége (technikai)	g/cm2/24h	0,11	0,13	0,13	0,14	0,15	0,16	0,03	0,28
TESZTEREDMÉNYEK: 1-TŐL 10-IG, AHOL 10 A LEGJOBB (A VÉGÖSSZEG SÚLYOZÁSA ZÁRÓJELBEN)									
A bőrön maradás képessége + tapadási erő (panel + teknikai)	45%	8,8	7,7	9,1	5,9	7,0	6,0	6,8	4,9
Kényelem és rugalmasság (panel)	25%	7,5	7,3	4,2	7,1	5,6	5,4	4,4	6,7
A kompressz felszívóképessége az átszivárgás előtt (technikai)	10%	7,0	7,1	6,7	10,0	6,8	6,4	6,5	7,3
Hatás/nyomok a bőrön (panel + teknikai)	10%	5,6	5,6	5,9	6,2	5,4	6,2	4,2	6,4
Csomagolás és alkalmazás (panel)	10%	9,7	9,7	9,5	10,0	9,4	9,6	9,7	9,4
ÖSSZESÍTETT PONTSZÁM	100%	8,1	7,5	7,3	7,1	6,7	6,3	6,2	6,2
Hozzászólás		Legjobb a tesztnen	Rugalmas és hajlékony. Lassan szárad és felpuhítja a bőrt. Nehéz eltávolítani.	Jól tapad a bőrhöz és hosszú ideig fent marad, de merev és rugalmatlan. Lassan szárad és felpuhítja a bőrt.	Jól szívja fel a nedvességet, de gyengébb tapadással rendelkezik és nem bírja jól a nedvességet.	Jól tapad, de nem marad sokáig a bőrön. Merev és rugalmatlan. Lassan szárad és felpuhítja a bőrt.	Merev és rugalmatlan. Nagyon lassan szárad. Gyenge nedvszívó képesség. Rosszul tapad a nedves felületeken.	Gyengébb tapadás. Merev és rugalmatlan. Rossz nedvszívó képesség. Nem szellőzik jól és lassan szárad.	Gyengébb tapadás. Nem bírja jól a nedvességet. Nehéz eltávolítani.