

OBEROENDE LABORATORIETEST

Badhanddukar

Bomull, grå, 70 x 140 cm*



Lexington
Original Bath Towel



Ikea
Himleån



Ellos Home
Elise



Himla
Maxine Handduk Slate



Kronborg (Jysk)
Nora



Åhlens
Moa



Hemtex
Living



Rusta
Emma



H&M Home
Conscious

Cirkapris	475	100	150	400	220	130	200	80	100
Konsumentkontakt	lexington.se	ikea.se	ellos.se	himla.se	jysk.se	ahlens.se	hemtex.se	rusta.se	hm.se
TOTALBETYG (1-10)	9,3	9,2	9,2	9,1	9,0	8,9	8,9	8,8	8,4
Kommentar	Bäst i test.	Mycket bra uppsugningsförmåga och färgfasthet.	Mycket bra uppsugningsförmåga. Bra färgfasthet och liten krympning.	Mycket bra uppsugningsförmåga. Bra färgfasthet, liten krympning.	Mycket bra uppsugningsförmåga och färgfasthet. Liten krympning, sämre öglehållfasthet.	Mycket bra uppsugningsförmåga och färgfasthet. Sämre öglehållfasthet.	Bra uppsugningsförmåga och färgfasthet. Sämre öglehållfasthet.	Mindre snabb uppsugningsförmåga. Bäst öglehållfasthet.	Mindre snabb uppsugningsförmåga. Bra färgfasthet och minst krympning.

DEL BETYG 1 TILL 10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYG INOM PARENTES)

Uppsugningsförmåga (50%)	9,7	9,1	9,3	9,4	8,9	9,0	8,7	8,3	7,9
Färgfasthet (25%)	9,1	9,0	8,4	8,4	9,0	8,9	8,9	8,4	8,3
Öglehållfasthet (15%)	5,9	7,0	6,9	6,3	6,1	6,0	6,1	7,2	6,0
Krympning/Dimensionsstabilitet (10%)	7,5	6,9	7,6	7,3	7,9	7,1	8,0	7,1	8,5

PRODUKTINFORMATION

Tvåtråd	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°	60°
Torkråd - temperatur	hög	normal	torktumla ej**	låg	normal	låg	normal	normal	normal
Deklarerad vikt (g/kvm)	600	500	500	610	600	500	540	520	500
Miljömärkning	OEKO-TEX 100	-	OEKO-TEX 100	GOTS, OEKO-TEX, organic cotton	OEKO-TEX 100	-	OEKO-TEX 100	ÖKO-TEX klass 1	-

NÅGRA UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET

Uppsugningsförmåga efter en tvätt (g/s)	3,5	3,4	3,2	3,6	3,5	2,8	3,4	2,1	2,7
Uppsugningsförmåga efter 10 tvättar (g/s)	4,1	3,8	4,0	3,9	3,7	3,9	3,6	3,8	3,4
Absorption av g vatten per g tyg (g/g)	5,1	5,55	4,9	5,6	4,8	5,3	5,2	4,7	4,9
Trådöglornas hållfasthet efter en tvätt (N)	1,05	0,95	1,25	1,15	1,10	1,35	0,95	1,35	1,20
Trådöglornas hållfasthet efter 10 tvättar (N)	2,70	4,5	3,80	3,05	2,85	2,30	3,20	4,10	2,55
Krympning bredd (%)	5,0	4,5	6,0	5,5	6,0	7,5	4,5	5,0	4,0
Avfärgning på bomull (betyg 1-10)	9,0	9,0	9,0	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Avfärgning på viskos (betyg 1-10)	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0
Handdukens färgförändring (betyg 1-10)	9,0	9,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0